LISSAGE & GARNISSAGE

TOP'GS

Informations générales

Enduit de projection de garnissage et de lissage prêt à l'emploi. Idéal en débullage de bétons.

LES + PRODUITS :

- **Permet une finition directe en peinture**
- **Excellente glisse**
- **Très garnissant**
- **Ponçage facile**

Mise en œuvre

Supports : béton, béton céllulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, gouttelette et toile de verre.
Préparation des supports : les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.
Matériel d'application : machine à jet plat ou machine à projeter.
Astuce d'application : sur fond absorbant ou difficile, nous conseillons l'utilisation du Sofec Fond'Fix.
Rendement : 1 à 3 kg par m² et par couche.
Nettoyage des outils : à l'eau avant séchage complet - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.
Condition d'application : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.
Épaisseur d'application : 7 mm
Dilution : prêt à l'emploi - jusqu'à 3% maxi si nécessaire.
Temps d'attente avant recouvrement : après séchage complet du produit.
Recouvrement : impression, peinture, revêtements muraux.

Renseignements techniques

Conditionnement : sac de 25kg - palette de 40 sacs.
Densité : 1,73.
Couleur : blanc.
Conservation : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité : appliquer et ponçer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque, pour l'application et le ponçage du produit.
Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
Classement au feu : A2 -S1 , d0.
COV : A+, ce produit contient moins de 1gramme de COV par litre.

FDS : consultable sur www.sofec.net

SOFEC
ZI de l'Aspre, 16 avenue de l'Aspre,
30150 Roquemaure
Tél : +33 (0) 466 82 82 22 - Fax : +33 (0) 466 82 62 26